



serviacero
comercial

Varilla Corrugada R-6000



Varilla Corrugada R-42 y R-6000						
No	Diámetro Nominal		Área en cm ²	Perímetro en cm	kg x ml	Pzas X Ton (aprox)
	mm	pulgadas				
**_	--	5/32	0.12	--	0.100	1666
**_	--	3/16	0.18	--	0.133	1253
**_	--	1/4	0.32	--	0.250	667
**_	--	5/16	0.49	--	0.384	434
*2.5	7.9	5/16	0.49	2.48	0.384	217
*3	9.5	3/8	0.71	2.98	0.557	150
*4	12.7	1/2	1.27	3.99	0.996	84
*5	15.9	5/8	1.99	5.00	1.580	53
*6	19.1	3/4	2.87	6.00	2.250	37
*8	25.4	1	5.07	7.98	3.975	21
*10	31.8	1 1/4	7.94	9.99	6.225	13
*12	38.1	1 1/2	11.4	11.97	8.938	9
**	R-6000					
*	R-42					

Propiedades Mecánicas de Tensión (R-42)

Resistencia a la tensión (mínimo)	6,300 kg/cm ²
Resistencia a la Fluencia (mínimo)	4,200 kg/cm ²
Alargamiento mínimo en 200 mm:	
3/8, 1/2, 5/8, 3/4	9%
1	8%
1 1/4, 1 1/2	7%

Propiedades Mecánicas de Doblado (R-42)

Varilla	Doblado a 180° Diámetro del Mandril
3/8, 1/2, 5/8	3.5 d
3/4, 1	5.0 d
1 1/4	7.0 d
1 1/2	8.0 d
d= Diámetro nominal de la probeta	

A temperatura ambiente (16° mínimo) bajo las siguientes condiciones:

Haciendo uso del mandril adecuado

Aplicando una fuerza continua y uniforme

Manteniendo unido el producto y mandril durante el doblado

León Matriz: (477) 194 1000
León Morelos: (477) 194 1020
León San Crispín: (477) 194 1030
Monterrey: (81) 8850 5800

Celaya: (461) 202 5200
Querétaro: (442) 153 7300
Morelia: (443) 500 4200
Guadalajara: (33) 3001 5400

Aguascalientes: (449) 500 5000
San Luis Potosí: (477) 394 2233
CDMX: (55) 2679 3797
Puebla: (222) 662 0319
Pachuca: (771) 273 2800